

表-4.28 (1)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	モルタルライニング 管 A ($\phi 75 \text{ mm}$) 接水面積比 : $533\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$				
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)	溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)	単位溶出量 ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.13	0.06	< 0.1	*	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	0.26	0.11	0.15	*	*
フタル酸-n-ブチルベニジル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	0.05	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジベンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジ-n-ブチロピル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.02	0.01	0.01	*	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
ビスフェノールA	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
フェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1,3-ジフェニルブロパン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4-ジフェニル1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4,6-トリフェニル-1-ヘキサン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
スチレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
エピクロロヒドリン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満(nd)の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (1)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	モルタルライニング 管 A ($\phi 75 \text{ mm}$) 接水面積比 : $533\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$			
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)	溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.13	0.06	< 0.1	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	0.26	0.11	0.15	*
フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	0.05	nd	< 0.05	*
フタル酸ジベンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.02	0.01	0.01	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
ビスフェノール A	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
フェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
1, 3-ジフェニルブロバン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
cis-1, 2-ジフェニルシクロブタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2, 4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
trans-1, 2-ジフェニルシクロブタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2, 4, 6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*
ステレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*
ヒドロキロヒドリン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満 (nd) の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (2)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	モルタルライニング 管 B ($\phi 75\text{ mm}$) 接水面積比 : $533\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$				
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)	溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)	単位溶出量 ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.33	0.05	0.28	*	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	0.27	0.05	0.22	*	*
フタル酸-n-ブチルペニソジル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジペンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジ-n-ブチロビール	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.05	0.01	0.04	*	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
ビスフェノール A	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
フェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1, 3-ジフェニルプロパン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
cis-1, 2-ジフェニルシクロブタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2, 4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
trans-1, 2-ジフェニルシクロブタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2, 4, 6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
スチレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
ヒクロヒドリン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満 (nd) の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (3)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	エボキシ樹脂粉体塗装管 A ($\phi 75\text{ mm}$) 接水面積比: $533\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$				
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)	溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)	単位溶出量 ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.26	0.12	0.14	*	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	0.705	0.178	0.53	0.53	10
フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジベンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジ-n-ブチロピル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
アシピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.02	0.01	0.01	*	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
ビスフェノールA	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
フイノール	0.01	0.01	0.01	nd	< 0.01	*	*
1,3-ジフェニルブロバン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
スチレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
エピクロロヒドリン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満(nd)の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (4)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	エボキシ樹脂粉体塗装管 B ($\phi 75 \text{ mm}$) 接水面積比 : $533\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$				
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)	溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)	単位溶出量 ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.28	0.12	0.16	*	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	0.65	0.18	0.47	0.47	8.8
フタル酸-n-ブチルペニシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジベンツル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジ-n-ブチロヒドロ	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.06	0.01	0.05	*	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
ビスフェノール A	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
フェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1,3-ジフェニルプロパン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
cis-1,2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
trans-1,2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
スチレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
エピクロロヒドリン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満(nd) の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (5)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	ポリブテン管 A ($\phi 20\text{ mm}$) 接水面積比: $2000\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$			溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)	単位溶出量 ($\mu\text{g/m}^2$)
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)		
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.34	0.14	0.20	*	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	1.5	0.05	1.45	1.4	7.0
フタル酸-n-ブチルペニジル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジペンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジ-n-ブチロピル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.07	0.02	0.05	*	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
ビスフェノールA	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	0.02	nd	0.015	0.02	0.1
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
フェノール	0.01	0.01	0.05	nd	0.045	0.04	0.20
1,3-ジフェニルプロパン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
cis-1,2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
trans-1,2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4,6-トリフェニル-1-ヘキサン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1-e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
スチレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
エピクロロヒドリン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満(nd) の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (6)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	ポリブテン管 B ($\phi 20\text{ mm}$) 接水面積比: $2000\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$			溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)	単位溶出量 ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)		
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.20	0.14	< 0.1	*	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	2.3	0.05	2.25	2.2	11
フタル酸-n-ブチルヘンシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジベンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジ-n-ブロピル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.02	0.02	< 0.01	*	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
ビスフェノールA	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
フェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1,3-ジフェニルプロパン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
cis-1,2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
trans-1,2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2,4,6-トリフェニル-1-ヘキサン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
ステレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
エピクロロヒドリン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満(nd) の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (7)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	配水用ポリエチレン管 A ($\phi 50 \text{ mm}$) 接水面積比 : $800\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$			
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)	溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)
タル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.28	0.16	0.12	*
タル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	0.43	0.17	0.26	*
タル酸-n-ブチルペニジル	0.05	0.05	0.06	0.05	< 0.05	*
タル酸ジクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
タル酸ジエチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
タル酸ジペンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
タル酸ジ-n-ブチロピル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.06	0.03	0.03	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
ビスフェノール A	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
フェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
1, 3-ジフェニルプロパン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
cis-1, 2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2, 4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
trans-1, 2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2, 4, 6-トリフェニル-1-ヘキサン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*
スチレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*
ヒドロキシロビリジン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満 (nd) の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (8)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	配水用ポリエチレン管 B ($\phi 50\text{ mm}$) 接水面積比 : $800\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$			
			試験区 ($\mu\text{g/L}$)	対照区 ($\mu\text{g/L}$)	計算値 ($\mu\text{g/L}$)	溶出濃度 ($\mu\text{g/L}$)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.14	0.13	< 0.1	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	0.34	0.13	0.21	*
フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
フタル酸ジベンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*
アスピリン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.02	0.02	< 0.01	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	0.10	nd	0.085	0.08
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
ビスフェノールA	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	0.02	nd	0.015	0.02
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
フタル	0.01	0.01	0.03	nd	0.025	0.02
1,3-ジフェニルブロパン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
cis-1,2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2,4-ジフェニル1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
trans-1,2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
2,4,6-トリフェニル-1-ヘキサン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*
スチレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*
ヒドロビニル	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満(nd) の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満

表-4.28 (9)

調査対象物質名	溶出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	検出下限値 ($\mu\text{g/L}$)	架橋ポリエチレン管 A ($\phi 20\text{ mm}$) 接水面積比 : $2000\text{cm}^2/\text{L} \cdot \text{充填}$				
			試験区		対照区	計算値	溶出濃度
			($\mu\text{g/L}$)	($\mu\text{g/L}$)	($\mu\text{g/L}$)	($\mu\text{g/L}$)	($\mu\text{g}/\text{m}^2$)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4	0.1	0.25	0.16	< 0.1	*	*
フタル酸ジ-n-ブチル	0.4	0.07	0.58	0.09	0.49	0.49	2.5
フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジエチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジベンチル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
フタル酸ジ-n-ブチロビニル	0.05	0.05	nd	nd	< 0.05	*	*
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.06	0.01	0.04	0.02	0.02	*	*
ノニルフェノール	0.08	0.03	0.20	nd	0.185	0.18	0.90
4-n-ノニルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-オクチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
ビスフェノール A	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-ヒドロキシビフェニル	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
3-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-tert-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-sec-ブチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
4-エチルフェノール	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
フェノール	0.01	0.01	0.08	nd	0.075	0.08	0.40
1, 3-ジフェニルプロパン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
cis-1, 2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2, 4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
trans-1, 2-ジフェニルシクロプロタン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
2, 4, 6-トリフェニル-1-ヘキサン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
1e-フェニル-4e(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	0.01	nd	nd	< 0.01	*	*
塩化ビニルモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
スチレンモノマー	0.08	0.03	nd	nd	< 0.03	*	*
エピクロロヒドリン	0.4	0.2	nd	nd	< 0.2	*	*

溶出濃度の算出は試験区と対照区の測定値の差とした。

対照区が検出下限値未満 (nd) の場合は、検出下限値の1/2を代入し算出した。

単位溶出量は、溶出濃度と溶出試験における接水面積比から算出した。

* : 溶出下限値未満